



試験報告書

平成11年 7月30日

No.14-9A-1402

財団法人 化学品検査協会



1. 依頼者 株式会社 折原製作所 殿
2. 受付年月日 平成11年 7月14日
3. 試料名 オリスチール 1点

4. 試験項目及び試験結果

燃焼試験

	試験数	1	2	3	4	5
接炎後の燃焼時間 (秒)		97	0	0	108	90
燃焼長さ (mm)		18	7	4	20	23

判定：適合

5. 試験方法

消防法危第57号(屋外貯蔵タンクの保温材としてのウレタンフォームの難燃性の判断基準)

接炎時間 : 60秒間

試験片形状 : 貴社提供品(150mm×50mm)

試験片の厚さ : 約6.5mm

6. 備考

室温 : 25℃

湿度 : 76%RH

-以上-

(受付No.14-91-0878)

東京事業所 〒131-0032 東京都墨田区東向島4-1-1 電話 03-3614-1101(代)

この試験報告書を転載するときは、事前に当協会の承認を受けてください。